

VÅDRUMSPLADE

HEMPLITH®

Aquaboard

Vådrumsplade af hampeskæver til badeværelse og bruser, som underlag for puds og maling.

B-s1,d0Reaktion ved brand
efter EN 13501-1**0,29 %**Tykkelsesopsvulmning
efter 24 h**A+**Formaldehyd- og
VOC-emissioner

ANVENDELSE

Ikke-bærende puds- og malerbærende plade til vægge, skillevægge, lofter og skråvægge indendørs, herunder fugtige rum som badeværelser. Egnede til belægning med kalk- og lerpuds. I områder, der kræver vådrumsmembran, gælder det pågældende membransystem.

TEKNISKE DATA

Reaktion ved brand efter EN 13501-1	B-s1,d0
Varmeledningsevne λ	0,115 W/(m·K)
Vanddampdiffusionsmodstandstal μ	5,3
sd-værdi	0,10 m
Trækstyrke vinkelret på pladeplanet	0,32 N/mm ²
Densitet	ca. 620 kg/m ³
Tykkelsesopsvulmning efter 24 h	0,29 %
Måltolerancer	±0,3 mm
Overflade · kant	slebet, begge sider åbenporede · lige
Sammensætning	Hamp og mineralske bindemidler, formaldehydfri

FORMATER OG LEVERING

Tykkelse	Format (mm)	Plader/m ²	Plader/palle	m ² /palle
19 mm	1.200 × 800	0,96	63	60,5

Maksimalt format efter aftale: 2.500 × 1.200 mm.

MONTERING

- Skæring med rundsav, stiksav og hulsav; boring og fræsning mulig.
- Brug skarpe savklinger egnet til materialet; efterbearbejd flossede kanter.
- I områder der kræver vådrumsmembran, bruges det pågældende membransystem.
- Detaljer: se monteringsvejledningen.

OPBEVARING OG TRANSPORT

- Opbevares tørt, plant og fuldt understøttet på paller.
- Beskyttes mod nedbør, opstigende fugt, mekanisk skade og snavs.
- Transporteres liggende; emballagen fjernes først lige før montering.
- Monter ikke fugtige, beskadigede eller deformerede plader.

SIKKERHEDSANVISNINGER

- Ved skæring opstår støv: bær beskyttelsesbriller, arbejdshandsker og heldækkende arbejdstøj, ved støv åndedrætsværn.
- Sug støv ud ved kilden, og ventilér arbejdsområder tilstrækkeligt.
- Overhold sikkerhedsdatabladene for anvendte klæbemidler, mørtler, membraner, pudser og belægninger.

Grundlag: Ydeevnedeklaration nr. 002/2026. Denne tekniske information er udarbejdet på grundlag af det nyeste tekniske niveau og vores erfaring. På grund af de mange forskellige underlag og objektforhold er køberen/brugeren ikke fritaget for pligten til fagligt korrekt at kontrollere materialernes egnethed til det tilsigtede formål.