

PLACA PARA ZONAS HÚMEDAS

HEMPLITH®

Aquaboard

Placa para zonas húmedas de cañamiza para baños y duchas, como soporte de revoco y pintura.

B-s1,d0

Reacción al fuego según EN 13501-1

0,29 %

Hinchamiento en espesor tras 24 h

A+

Emisiones de formaldehído y COV

**APLICACIÓN**

Placa soporte de revoco y pintura no portante para paredes, tabiques, techos y faldones en interiores, incluidos interiores húmedos como baños. Apta para revestir con revocos de cal y arcilla. En zonas que requieren impermeabilización se aplica el sistema de impermeabilización correspondiente.

DATOS TÉCNICOS

Reacción al fuego según EN 13501-1	B-s1,d0
Conductividad térmica λ	0,115 W/(m·K)
Factor de resistencia a la difusión del vapor μ	5,3
Valor sd	0,10 m
Resistencia a la tracción perpendicular	0,32 N/mm ²
Densidad	aprox. 620 kg/m ³
Hinchamiento en espesor tras 24 h	0,29 %
Tolerancias dimensionales	±0,3 mm
Superficie · canto	lijada, ambas caras de poro abierto · recto
Composición	Cáñamo y aglutinantes minerales, sin formaldehído

FORMATOS Y SUMINISTRO

Espesor	Format (mm)	Placas/m ²	Placas/palé	m ² /palé
19 mm	1.200 × 800	0,96	63	60,5

Formato máximo bajo pedido: 2.500 × 1.200 mm.

COLOCACIÓN

- Corte con sierra circular, sierra de calar y sierra de corona; posible taladrar y fresar.
- Utilizar hojas afiladas adecuadas al material; repasar los cantos astillados.
- En zonas que requieren impermeabilización, utilizar el sistema de impermeabilización correspondiente.
- Detalles: véase la guía de instalación.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

- Almacenar en seco, en horizontal y con apoyo completo sobre palés.
- Proteger de la lluvia, la humedad ascendente, los daños mecánicos y la suciedad.
- Transportar en horizontal; retirar el embalaje solo justo antes del montaje.
- No colocar placas mojadas, dañadas o deformadas.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

- El corte genera polvo: usar gafas de protección, guantes de trabajo y ropa que cubra el cuerpo, y protección respiratoria si hay polvo.
- Aspirar el polvo en origen y ventilar suficientemente las zonas de trabajo.
- Observar las fichas de datos de seguridad de los adhesivos, morteros, impermeabilizantes, revocos y recubrimientos utilizados.

Base: Declaración de prestaciones n.º 002/2026. Esta información técnica se ha elaborado sobre la base del estado más reciente de la técnica y de nuestra experiencia. Debido a la variedad de soportes y condiciones de obra, el comprador/usuario no queda eximido de la obligación de comprobar de forma profesional la idoneidad de los materiales para el uso previsto.