

PŁYTA DO POMIESZCZEŃ MOKRYCH

HEMPLITH®

Aquaboard

Płyta do pomieszczeń mokrych z paździerzy konopnych do łazienek i pryszniców, jako podłoże pod tynk i farbę.

B-s1,d0Reakcja na ogień wg
EN 13501-1**0,29 %**Spęczniecie na
grubość po 24 h**A+**Emisja formaldehydu
i LZO**ZASTOSOWANIE**

Nienośna płyta podkładowa pod tynk i farbę na ściany, ścianki działowe, sufity i skosy we wnętrzach, w tym w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienki. Nadaje się do pokrywania tynkami wapiennymi i glinianymi. W strefach wymagających uszczelnienia obowiązuje odpowiedni system uszczelnień.

DANE TECHNICZNE

Reakcja na ogień wg EN 13501-1	B-s1,d0
Współczynnik przewodzenia ciepła λ	0,115 W/(m·K)
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ	5,3
Wartość sd	0,10 m
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle	0,32 N/mm ²
Gęstość	ok. 620 kg/m ³
Spęczniecie na grubość po 24 h	0,29 %
Tolerancje wymiarowe	±0,3 mm
Powierzchnia · krawędź	szlifowana, obie strony otwartoporowe · prosta
Skład	Konopie i spoiwa mineralne, bez formaldehydu

FORMATY I DOSTAWA

Grubość	Format (mm)	Płyty/m ²	Płyty/paleta	m ² /paleta
19 mm	1 200 × 800	0,96	63	60,5

Format maksymalny na zapytanie: 2 500 × 1 200 mm.

MONTAŻ

- Cięcie pilarką tarczową, wyrzynarką i otwornicą; możliwe wiercenie i frezowanie.
- Stosować ostre brzeszczoty odpowiednie do materiału; poprawić wyszczerbione krawędzie.
- W strefach wymagających uszczelnienia stosować odpowiedni system uszczelnień.
- Szczegóły: patrz instrukcja montażu.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

- Przechowywać suchą, na płasko i całą powierzchnią na paletach.
- Chronić przed opadami, podciąganiem wilgoci, uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem.
- Transportować na płasko; opakowanie usuwać bezpośrednio przed montażem.
- Nie montować płyt zawilgoconych, uszkodzonych lub odkształconych.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- Podczas cięcia powstaje pył: nosić okulary ochronne, rękawice robocze i odzież zakrywającą ciało, przy pyleniu ochronę dróg oddechowych.
- Odsysać pył u źródła, dobrze wietrzyć strefy pracy.
- Przestrzegać kart charakterystyki stosowanych klejów, zapraw, uszczelnień, tynków i powłok.

Podstawa: Deklaracja właściwości użytkowych nr 002/2026. Niniejsze informacje techniczne zostały opracowane na podstawie najnowszego stanu techniki i naszych doświadczeń. Ze względu na różnorodność podłoży i warunków na obiekcie kupujący/użytkownik nie jest zwolniony z obowiązku fachowego sprawdzenia przydatności materiałów do zamierzonego zastosowania.