

BLOCZEK KONOPNO-WAPIENNY

HEMPLITH®

Block FR

Masywny bloczek konopno-wapienny z paździerzy konopnych, wapna i wody do ścian izolacyjnych i wypełnień, w czterech grubościach od 100 do 300 mm.

B-s1,d0Reakcja na ogień wg
EN 13501-1**0,071** λ_{utile} w W/(m·K)**A+**Emisja do powietrza
wewnętrznego**ZASTOSOWANIE**

Nienośne ściany zewnętrzne i wewnętrzne oraz wypełnienia w konstrukcji murowej, szkieletowej i szkieletowej drewnianej, izolacja wewnętrzna i okładziny przyścienne na istniejących ścianach, ścianki działowe, izolacja dachów płaskich i spadzistych oraz podłóg. Murowanie na cienką spoinę z zaprawą klejową lub na grubą spoinę z zaprawą murarską, obie na bazie wapna lub gliny. Wyłącznie z paroprzepuszczalnymi tynkami mineralnymi.

DANE TECHNICZNE

Grubość (mm)	Format (mm)	Masa (kg)	R (m²K/W)
100	600 × 300	7	1,41
150	600 × 300	11	2,11
200	600 × 300	14	2,82
300	600 × 300	21	4,23

Skład: paździerz konopny, wapno, woda · deklaracja środowiskowa FDES (INIES) dla 200 i 300 mm · nienośny

FORMATY I DOSTAWA

Grubość (mm)	Format (mm)	Błoczki/m ²	Błoczki/paleta	m ² /paleta
100	600 × 300	5,5	120	21,6
150	600 × 300	5,5	80	14,4
200	600 × 300	5,5	60	10,8
300	600 × 300	5,5	56	7,2

MONTAŻ

- Murowanie na cienką spoinę z zaprawą klejową lub na grubą spoinę z zaprawą murarską, obie na bazie wapna lub gliny.
- Cięcie piłą; pył odsysać u źródła.
- Wyłącznie paroprzepuszczalne tynki mineralne.
- Szczegóły: patrz instrukcja montażu.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

- Na budowie przechowywać w wentylowanym pomieszczeniu lub pod dachem, w innym razie przykryć plandeką zapewniającą cyrkulację powietrza z boków.
- Podczas deszczu przykrywać górę rozpoczętych ścian.
- Unikać uderzeń i nieostrożnego obchodzenia się.
- Terminy dostaw uzgadniać z postępowaniem budowy.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- Zaprawy i tynki wapienne mają odczyn zasadowy: unikać kontaktu ze skórą i oczami; nosić okulary ochronne, rękawice robocze i odzież zakrywającą ciało.
- Podczas cięcia i bruzdowania odsysać pył u źródła, przy pyleniu nosić ochronę dróg oddechowych.
- Przestrzegać kart charakterystyki stosowanych zapraw i tynków.

Podstawa: Deklaracja właściwości użytkowych nr 006/2026. Niniejsze informacje techniczne zostały opracowane na podstawie najnowszego stanu techniki i naszych doświadczeń. Ze względu na różnorodność podłoży i warunków na obiekcie kupujący/użytkownik nie jest zwolniony z obowiązku fachowego sprawdzenia przydatności materiałów do zamierzonego zastosowania.