

BLOCZEK KONOPNO-WAPIENNY

HEMPLITH®

Block PL

Masywny bloczek konopno-wapienny z paździerzy konopnych, wapna i gliny do ścian izolacyjnych i wypełnień.

B-s1,d0Reakcja na ogień wg
EN 13501-1**0,069** λ , w stanie suchym,
w W/(m·K)**do 4,64**R w m²K/W

ZASTOSOWANIE

Nienośne ściany zewnętrzne i wewnętrzne oraz wypełnienia w konstrukcji murowej, szkieletowej i szkieletowej drewnianej, izolacja wewnętrzna i okładziny przyścienne na istniejących ścianach, ścianki działowe, izolacja dachów płaskich i spadzistych oraz podłóg. Murowanie na zaprawie wapiennej lub glinianej, wyłącznie z paroprzepuszczalnymi tynkami na bazie wapna lub gliny.

DANE TECHNICZNE

Grubość (mm)	Format (mm)	Masa w stanie suchym (kg)	R suchy (m ² K/W)
70	590 × 285	3,7	1,01
110	590 × 285	5,9	1,59
150	590 × 285	8,0	2,17
200	590 × 285	10,7	2,90
250	590 × 285	13,4	3,62
285	590 × 320	17,1	4,13
320	590 × 285	17,1	4,64

Skład: paździerz konopny, wapno, glina · gęstość w stanie suchym 318 ± 10 kg/m³ · współczynnik oporu dyfuzyjnego μ 6,51 · nasiąkliwość kapilarna 8,3 g/(m²·s) · nienośny

FORMATY I DOSTAWA

Grubość (mm)	Format (mm)	Błoczki/m ²	Błoczki/paleta	m ² /paleta
70	590 × 285	5,7	90	15,8
110	590 × 285	5,7	54	9,5
150	590 × 285	5,7	42	7,4
200	590 × 285	5,7	30	5,6
250	590 × 285	5,7	24	4,4

Dane paletowe dla 285 i 320 mm na zapytanie.

MONTAŻ

- Murowanie na zaprawie wapiennej lub glinianej.
- Cięcie piłą; pył odsysać u źródła.
- Wyłącznie paroprzepuszczalne tynki na bazie wapna lub gliny.
- Szczegóły: patrz instrukcja montażu.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

- Na zewnątrz, chronione przed deszczem: do 6 miesięcy; w pomieszczeniach do 2 lat.
- Na budowie przechowywać w wentylowanym pomieszczeniu lub pod dachem, w innym razie przykryć plandeką zapewniającą cyrkulację powietrza z boków.
- Podczas deszczu przykrywać górę rozpoczętych ścian.
- Unikać uderzeń i nieostrożnego obchodzenia się.
- Terminy dostaw uzgadniać z postępowaniem budowy.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- Zaprawy i tynki wapienne mają odczyn zasadowy: unikać kontaktu ze skórą i oczami; nosić okulary ochronne, rękawice robocze i odzież zakrywającą ciało.
- Podczas cięcia i bruzdowania odsysać pył u źródła, przy pyleniu nosić ochronę dróg oddechowych.
- Przestrzegać kart charakterystyki stosowanych zapraw i tynków.

Podstawa: Deklaracja właściwości użytkowych nr 005/2026. Niniejsze informacje techniczne zostały opracowane na podstawie najnowszego stanu techniki i naszych doświadczeń. Ze względu na różnorodność podłoży i warunków na obiekcie kupujący/użytkownik nie jest zwolniony z obowiązku fachowego sprawdzenia przydatności materiałów do zamierzonego zastosowania.