

SUCHA ZASYPKA

HEMPLITH® *Fill*

Sucha zasypka z paździerzy konopnych i wapna do wyrównywania i izolacji pod jastrychem i podłogą drewnianą oraz do wypełniania pustek.

0,054
 λ_D w W/(m·K)

do 25 dB

 Redukcja dźwięków uderzeniowych ΔL_w , 6 cm

–86 kg
 CO_2 na m^3 przy produkcji (A1–A3)


ZASTOSOWANIE

Warstwa wyrównawcza i izolacyjna w układach podłogowych na gruncie, na płytach fundamentowych i na stropach, pod jastrychem mokrym lub suchym, także z ogrzewaniem podłogowym; izolacja spadkowa na dachach płaskich i stropach; wypełnienie przestrzeni między belkami, w konstrukcjach szkieletowych drewnianych i ryglowych oraz za okładzinami przyściennymi.

DANE TECHNICZNE

Współczynnik przewodzenia ciepła λ_D	0,054 W/(m·K)
Reakcja na ogień	B-s1,d0
Gęstość	175 kg/m ³ ± 2,5 %
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ	1,6
Wytrzymałość na ściskanie przy 10 % odkształcenia	426 kPa
Redukcja dźwięków uderzeniowych ΔL_w , 6 cm na stropie betonowym	19 dB
Pojemność cieplna	2 300 J/(kg·K)
Skład	Paździerz konopny i wapno, mieszanka sucha

Redukcja dźwięków uderzeniowych 25 dB z matą akustyczną 4 × 2 mm.

DOSTAWA

Opakowanie	Spis treści	Opakowania/paleta	Objętość/paleta
Fill mineral, big bag	1 200 l	1	1 200 l
Fill mineral, worek	55 l	40	1 100 l

Przydatność do 12 miesięcy od produkcji.

MONTAŻ

- Montaż na sucho warstwami maks. 10 cm.
- Zasypkę wyrównać i zagęścić zależnie od układu warstw.
- Nie wbudowywać zawilgoconego materiału.
- Szczegóły: patrz instrukcja montażu.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

- Przechowywać sucho i chronić przed deszczem.
- Wbudować w ciągu 12 miesięcy od produkcji.
- Terminy dostaw uzgadniać z postępowaniem budowy.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- Zawartość wapna może podrażniać drogi oddechowe i skórę oraz uszkadzać oczy.
- Nosić rękawice, ochronę oczu i twarzy oraz odzież z długimi rękawami i nogawkami.
- Zapewnić odpowiednią wentylację; w razie kontaktu z oczami natychmiast dokładnie przepłukać wodą.

Podstawa: Deklaracja właściwości użytkowych nr 008/2025. Niniejsze informacje techniczne zostały opracowane na podstawie najnowszego stanu techniki i naszych doświadczeń. Ze względu na różnorodność podłoży i warunków na obiekcie kupujący/użytkownik nie jest zwolniony z obowiązku fachowego sprawdzenia przydatności materiałów do zamierzonego zastosowania.