

VÅTRUMSSKIVA

HEMPLITH®

Aquaboard

Våtrumsskiva av hampaskäv för badrum och dusch, som underlag för puts och färg.

B-s1,d0

Reaktion vid
brandpåverkan enligt
EN 13501-1

0,29 %

Tjockleksvällning
efter 24 h

A+

Formaldehyd- och
VOC-emissioner



ANVÄNDNING

Icke bärande puts- och målningsbärande skiva för väggar, mellanväggar, tak och snedtak inomhus, inklusive fuktiga utrymmen som badrum. Lämplig för beläggning med kalk- och lerputs. För ytor som kräver tätskikt gäller respektive tätskiktssystem.

TEKNISKA DATA

Reaktion vid brandpåverkan enligt EN 13501-1	B-s1,d0
Värmekonduktivitet λ	0,115 W/(m·K)
Ånggenomgångsmotståndstal μ	5,3
sd-värde	0,10 m
Draghållfasthet vinkelrätt mot skivplanet	0,32 N/mm ²
Densitet	ca 620 kg/m ³
Tjockleksvällning efter 24 h	0,29 %
Måttoleranser	±0,3 mm
Yta · kant	slipad, båda sidor öppenporiga · rak
Sammansättning	Hampa och mineraliska bindemedel, formaldehydfri

FORMAT OCH LEVERANS

Tjocklek	Format (mm)	Skivor/m ²	Skivor/pall	m ² /pall
19 mm	1 200 × 800	0,96	63	60,5

Maxformat på begäran: 2 500 × 1 200 mm.

MONTERING

- Sågning med cirkelsåg, sticksåg och hålsåg; borrar och fräsning möjlig.
- Använd vassa sågblad som passar materialet; efterbearbeta flisade kanter.
- Använd respektive tätskiktssystem i ytor som kräver tätskikt.
- Detaljer: se monteringsanvisningen.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

- Förvara torrt, plant och helt understött på pall.
- Skydda mot nederbörd, uppstigande fukt, mekanisk skada och smuts.
- Transportera liggande; ta bort förpackningen först strax före monteringen.
- Montera inte fuktiga, skadade eller deformerade skivor.

SÄKERHETSANVISNINGAR

- Vid sågning uppstår damm: bär skyddsglasögon, arbetshandskar och heltäckande arbetskläder, vid damm andningsskydd.
- Sug ut damm vid källan och ventiler arbetsområden väl.
- Följ säkerhetsdatabladet för använda lim, bruk, tätskikt, putser och beläggningar.

Underlag: Prestandadeklaration nr 002/2026. Denna tekniska information har sammanställts på grundval av den senaste tekniken och vår erfarenhet. På grund av mångfalden av underlag och objektförhållanden är köparen/användaren inte befriad från skyldigheten att fackmässigt kontrollera materialens lämplighet för det avsedda ändamålet.