

HAMPAKALKBLOCK

HEMPLITH®

Block FR

Massivt hampakalkblock av hampaskäv, kalk och vatten för isolerande väggar och utfackningar, i fyra tjocklekar från 100 till 300 mm.

B-s1,d0

Reaktion vid
brandpåverkan enligt
EN 13501-1

0,071

λ_{utile} i W/(m·K)

A+

Emissioner till
inomhusluften



ANVÄNDNING

Ikke bärande ytter- och innerväggar och utfackningar i massiv-, skelett- och träregelkonstruktion, invändig isolering och påväggar på befintliga väggar, mellanväggar, isolering av platta och lutande tak samt golv. Muras i tunnfog med limbruk eller i tjockfog med murbruk, båda kalk- eller lerbaserade. Endast med diffusionsöppna mineraliska putser.

TEKNISKA DATA

Tjocklek (mm)	Format (mm)	Vikt (kg)	R (m²K/W)
100	600 × 300	7	1,41
150	600 × 300	11	2,11
200	600 × 300	14	2,82
300	600 × 300	21	4,23

Sammansättning: hampaskäv, kalk, vatten · miljövarudeklaration FDES (INIES) för 200 och 300 mm · ikke bärande

FORMAT OCH LEVERANS

Tjocklek (mm)	Format (mm)	Block/m ²	Block/pall	m ² /pall
100	600 × 300	5,5	120	21,6
150	600 × 300	5,5	80	14,4
200	600 × 300	5,5	60	10,8
300	600 × 300	5,5	56	7,2

MONTERING

- Muras i tunnfog med limbruk eller i tjockfog med murbruk, båda kalk- eller lerbaserade.
- Sågning med såg; sug ut damm vid källan.
- Endast diffusionsöppna mineraliska putser.
- Detaljer: se monteringsanvisningen.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

- På bygget förvara i ventilerat rum eller under tak, annars täck med presenning som låter luft cirkulera på sidorna.
- Täck ovansidan av påbörjade väggar vid regn.
- Undvik stötar och ovarsam hantering.
- Samordna leveransdatum med byggets framsteg.

SÄKERHETSANVISNINGAR

- Kalkhaltiga bruk och putser är alkaliska: undvik hud- och ögonkontakt; bär skyddsglasögon, arbetshandskar och heltäckande kläder.
- Vid sågning och spårning sug ut damm vid källan och bär andningsskydd vid damm.
- Följ säkerhetsdatabladerna för använda bruk och putser.

Underlag: Prestandadeklaration nr 006/2026. Denna tekniska information har sammanställts på grundval av den senaste tekniken och vår erfarenhet. På grund av mångfalden av underlag och objektförhållanden är köparen/användaren inte befriad från skyldigheten att fackmässigt kontrollera materialens lämplighet för det avsedda ändamålet.