

HAMPAKALKBLOCK

HEMPLITH®

Block PL

Massivt hampakalkblock av hampaskäv, kalk och lera för isolerande väggar och utfackningar.

B-s1,d0

Reaktion vid
brandpåverkan enligt
EN 13501-1

0,069

λ , torr, i W/(m·K)

**upp till
4,64**

R i m²K/W



ANVÄNDNING

Icke bärande ytter- och innerväggar och utfackningar i massiv-, skelett- och träregelkonstruktion, invändig isolering och påväggar på befintliga väggar, mellanväggar, isolering av platta och lutande tak samt golv. Muras med kalk- eller lerbruk, endast med diffusionsöppna kalk- eller lerbaserade putser.

TEKNISKA DATA

Tjocklek (mm)	Format (mm)	Torrsvikt (kg)	R torr (m²K/W)
70	590 × 285	3,7	1,01
110	590 × 285	5,9	1,59
150	590 × 285	8,0	2,17
200	590 × 285	10,7	2,90
250	590 × 285	13,4	3,62
285	590 × 320	17,1	4,13
320	590 × 285	17,1	4,64

Sammansättning: hampaskäv, kalk, lera · torrdensitet $318 \pm 10 \text{ kg/m}^3$ · ånggenomgångsmotståndstal μ 6,51 · kapillär vattenabsorption $8,3 \text{ g/(m}^2\cdot\text{s)}$ · icke bärande

FORMAT OCH LEVERANS

Tjocklek (mm)	Format (mm)	Block/m ²	Block/pall	m ² /pall
70	590 × 285	5,7	90	15,8
110	590 × 285	5,7	54	9,5
150	590 × 285	5,7	42	7,4
200	590 × 285	5,7	30	5,6
250	590 × 285	5,7	24	4,4

Palldata för 285 och 320 mm på begäran.

MONTERING

- Mura med kalk- eller lerbruk.
- Sågning med såg; sug ut damm vid källan.
- Endast diffusionsöppna kalk- eller lerbaserade putser.
- Detaljer: se monteringsanvisningen.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

- Utomhus, skyddat mot regn: lagringsbart upp till 6 månader; inomhus upp till 2 år.
- På bygget förvara i ventilerat rum eller under tak, annars täck med presenning som låter luft cirkulera på sidorna.
- Täck ovansidan av påbörjade väggar vid regn.
- Undvik stötar och ovarsam hantering.
- Samordna leveransdatum med byggets framsteg.

SÄKERHETSANVISNINGAR

- Kalkhaltiga bruk och putser är alkaliska: undvik hud- och ögonkontakt; bär skyddsglasögon, arbetshandskar och heltäckande kläder.
- Vid sågning och spårning sug ut damm vid källan och bär andningsskydd vid damm.
- Följ säkerhetsdatabladet för använda bruk och putser.

Underlag: Prestandadeklaration nr 005/2026. Denna tekniska information har sammanställts på grundval av den senaste tekniken och vår erfarenhet. På grund av mångfalden av underlag och objektförhållanden är köparen/användaren inte befriad från skyldigheten att fackmässigt kontrollera materialens lämplighet för det avsedda ändamålet.